



РЕКС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

РЕКС® Фикс Акрэп

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР

1. Область применения

- Высокоэффективный двухкомпонентный химический состав, специально разработанный для надежного крепления арматурных стержней периодического профиля, анкеров, шпилек любого диаметра и других закладных деталей в конструкциях из бетона марок В15-В60, железобетона, природного камня и кирпича.
- Предназначен для внутренних и наружных работ при отрицательных температурах до -15°C.
- Применение возможно при более низких температурах, но при этом время гелеобразования и набора прочностных свойств увеличивается. Температура состава в картридже перед применением должна быть около +20°C.

2. Достоинства

- Состав обладает высокой скоростью отверждения, что позволяет производить монтаж в короткое время.
- При вклейивании анкера в потолочное перекрытие состав не вытекает из технологического отверстия благодаря тиксотропным свойствам.
- Состав не имеет запаха, что позволяет использовать его для внутренних работ.
- После отверждения состав не создает напряжения в материале основания.
- В отверженном состоянии равнопрочен материалу основания, обладает высокой адгезией к бетону, камню и стальным анкеруемым элементам.
- Обеспечивает надежное крепление вклеиваемых элементов конструкций.
- Эксплуатация анкерного крепления осуществляется в температурном диапазоне I (от -40°C до +40°C).
- Изменяемая глубина установки анкера.
- Небольшие межосевые и краевые расстояния между устанавливаемыми анкерами.
- Созданное с применением РЕКС® Фикс Акрэп анкерное крепление обладает заявленными высокими прочностными свойствами.

3. Описание

РЕКС® Фикс Акрэп - двухкомпонентный клеевой анкерный состав на основе метакрилированной смолы.

4. Цвет

Серый.

5. Расход

Зависит от диаметров отверстия и закладного вклеиваемого элемента, глубины отверстия.

6. Упаковка

Коаксиальный картридж объемом 380 мл в комплекте со смесительной насадкой.

Картонная коробка по 24 шт.

7. Хранение

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +25°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Использовать в течение 6 месяцев с момента производства.

Если возникают сомнения по возможности использования, обратиться к производителю, указав номер партии с упаковки. Не допускать попадания материала или его остатков в дренажные системы.



8. Выполнение работ

Важно!!! Температура состава в картридже перед применением должна быть около +20°C.

- Разметить планируемую сетку установки анкеров с соблюдением рекомендованных межосевых и краевых расстояний.
- Пробурить перфоратором отверстие требуемого диаметра. Диаметр и глубина отверстия определяются размером закладного элемента.
- Очистить отверстие с помощью специального ершика, подобранныго под размер пробуренного для крепления анкера отверстия. После этого продуть отверстие сжатым воздухом. Наличие пыли негативно сказывается на прочности сцепления материала с поверхностью и надежности создаваемого анкерного крепления.
- Закрепить на картриidge смесительную насадку.
- Первую порцию (5-10 мл) состава следует утилизировать в отходы. Показателем готовности смеси является ее однородная окраска.
- Наполнить отверстие составом примерно на 2/3 объема, начиная от дна.
- Если установка анкера производится в потолок, в отверстие можно дополнительно установить с вращением гильзу нужного размера для удержания состава и обеспечения дополнительного надежного вклейивания анкера.
- Вставить шпильку вращательным движением, чтобы состав равномерно распределился по поверхности.
- Излишки выступившего из отверстия состава аккуратно удалить.

Если содержимое картриджа не израсходовано полностью, для сохранности оставшегося содержимого, следует немедленно снять смесительную насадку, очистить горловину картриджа от остатков компонентов ветошью. Плотно закрыть картридж завинчивающимся колпачком. При возобновлении работ установить на картридж новый смеситель.

9. Меры безопасности

Перед применением химического анкера РЕКС® Фикс Акрэп внимательно ознакомиться с правилами по работе и безопасности. Пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании может вызвать раздражение глаз, дыхательных путей, кожи. В зоне работ необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Курить и работать с открытым пламенем вблизи запрещено.

Сентябрь 2023



10. Технические данные

10.1 Предельное растягивающее усилие на анкер, установленный в бетон В25 без трещин, шпилька с классом прочности 5.8

| Диаметр анкера, мм | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Диаметр отверстия, мм | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 |
| Стандартная глубина заделки, мм | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 |
| Предельное усилие на вырыв, кН | 17,2 | 24,1 | 38,5 | 65,3 | 97,2 | 132,0 |

Геометрические параметры установки анкера

| Диаметр анкера, мм | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Глубина установки, мм | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 |
| Толщина основания, мм | 110 | 120 | 140 | 165 | 220 | 270 |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Минимальное краевое расстояние, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Объем состава для установки одного анкера, мл | 4,14 | 6,71 | 11,17 | 20,98 | 50,73 | 86,16 |

10.2 Физико-технические характеристики РЕКС® Фикс Акрэп

| Наименование показателя | Значение |
|---|--------------------------|
| Прочность на сжатие | ≥50 МПа |
| Прочность на растяжение | ≥12 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | ≥5 % |
| Адгезия к металлу | ≥3 МПа |
| Адгезия к бетону В25 | Превышает когезию бетона |
| Режим отверждения анкерного состава при установке шпильки M10 в отверстие диаметром 12 мм, глубиной 90 мм | |
| Время гелеобразования (шпилька устанавливается в отверстии, возможно корректировать ее положение) | |
| При t основания 0°C | 3 мин |
| При t основания -5°C | 4,5 мин |
| При t основания -15°C | 16,5 мин |
| Минимальное время набора прочности | |
| При t 0°C | 18 ч |
| При t -5°C | 24 ч |
| При t -15°C | 32 ч |
| Все данные имеют усредненные значения, полученные в лабораторных условиях, при температуре от -5 до -15°C для сухого основания в соответствии с действующими стандартами. | |
| На практике температура, влажность, пористость основания могут влиять на приведенные данные. | |

Все данные в этом разделе приведены с учетом следующих факторов:

- Монтаж анкера выполнен в соответствии с инструкцией по установке.
- Анкер установлен в бетоне класса С 20/25, f = 25 Н/мм².
- Отсутствует влияние краевого и межосевого расстояния.
- Разрушение происходит по стали.
- Толщина основания соответствует указанной в таблице.
- Соблюдена стандартная глубина установки, указанная в таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются как общие указания и требуют уточнения на практическом опыте. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, поскольку цели и условия их применения не находятся под контролем компании. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид упаковки, изображения, чертежи, техническое описание материала без предварительного предупреждения. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ТД РЕКС. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.

Производитель: ООО «СПС»,

249020, Калужская обл., Боровский р-н, Индустримальный парк «ВОРСИНО», д. Добринно, 2-й Восточный проезд, влад. 8
E-mail: info@spcmsk.com; Сайт: www.sp cmsk.com



Сентябрь 2023

Официальный представитель: ООО «ТД РЕКС»
 123308, Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 2, корпус 2, строение 1, офис 508
 Телефон: +7(495) 231-35-19; +7(495) 647-14-79; +7(495) 740-12-09
 E-mail: office@td-reks.ru; Сайт: www.reks.pro