



РЕКС® Структолит

ВЫСОКОТЕКУЧЕЕ/РАСШИРЯЮЩЕЕСЯ ЦЕМЕНТНОЕ ВЯЖУЩЕЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНЬЕКЦИОННЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНА

1. Область применения

- Приготовление высокопрочных строительных растворов с компенсированной усадкой для укрепления сооружений, обычных строительных растворов и удобоупрека-чиваемой бетонной смеси.
- Заполнение полостей и трещин в пористом бетоне, бутовой, каменной и кирпичной кладке путём заливки или инъекции.
- Приготовление бетона с компенсированной усадкой для уплотнения фундаментов.
- Приготовление не расслаивающегося бетона с компен-сированной усадкой для заполнения жёстких швов.
- Приготовление не расслаивающихся текучих строитель-ных растворов и бетонов с низким водоцементным соотношением.
- Приготовление бетона, имеющего высокую прочность на сжатие уже на ранних стадиях.
- Приготовление бетона с компенсированной усадкой и строительных растворов при условии, что они затверде-вали во влажной среде в течение первых 2-3 дней.
- Монтаж анкеров в бетонных основаниях, а также в грун-тах и скальных породах.
- Допускается применение материала на объектах хозяйствственно-питьевого водоснабжения.

2. Достоинства

- Получение безусадочных инъекционных растворов с высокой текучестью, при низком водоцементном отно-шении.
- Получение бетонных смесей с высокой удобоуклады-ваемостью, без введения дополнительных пластифициру-ющих добавок.
- Позволяет получить безусадочные бетоны и растворы.
- Позволяет получить бетоны и растворы с высокой ран-ней и конечной прочностью.

3. Описание

РЕКС® Структолит - представляет собой порошковое вяжущее на цементной основе со специальными добавка-ми, заменяющими цемент, для приготовления высокока-чественных строительных растворов и бетона.

4. Цвет

Серый.

5. Расход

Инъекционный раствор: 1,6 кг на заполнение полости объёмом 1 л;

Строительный раствор и стяжки: 350-550 кг/м³;

Бетон: 300-400 кг/м³

6. Упаковка

Мешок 20, 22 кг.

7. Хранение

Хранить в запечатанной заводской упаковке на поддонах в сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Укладывать друг на друга в высоту не более 2-х поддонов.

Срок хранения – 12 месяцев (от даты производства).

8. Выполнение работ

8.1 Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной и полностью очищен-ной. Непрочные или отслаивающиеся элементы, пыль, цементное молочко и следы от опалубочной смазки необхо-димо очистить щёткой и/или промыть водой под давлени-ем. Перед заливкой основание необходимо обильно смо-чить водой. Также необходимо тщательно промыть полости водой. Начиная промывку с верхних отверстий и двигаясь вниз, необходимо убедиться, что все свободные частицы и грязь вымыты через нижние отверстия. Такой процесс очис-тки нужно повторять до тех пор, пока все внутренние полос-ти не будут полностью очищены.

8.2 Смешивание

Инъекционный раствор:

чистая вода 5-6 л на 20 кг сухой смеси.

- Налить в механическую мешалку 5-6 литров воды и смешать с мешком РЕКС® Структолит массой 20 кг.
- Перемешивать в течение нескольких минут до образо-вания однородного текучего раствора без комков.
- Не использовать РЕКС® Структолит, если упаковка нарушена.

Строительный раствор и бетон:

чистая вода 0,15-0,2 л на 0,45 кг сухой смеси и 1,35 кг песка

- Для получения желаемой консистенции добавить необ-ходимое количество воды, РЕКС® Структолит и запол-нителей в бетономешалку.
- Перемешивать до образования однородного состава.

8.3 Нанесение

Инъектирование

- Стены должны быть структурно устойчивы к инъекцион-ному давлению (в противном случае необходимо укреп-ить кладку).
- Ввести раствор под давлением 1-2 атмосферы, через заранее установленные трубы, начиная с нижней, и про-двигайтесь вверх, пока все полости не будут заполнены.
- Можно применять РЕКС® Структолит для точечной анкеровки.
- В случае больших зазоров между анкером и стенкой отверстия рекомендуется использование РЕКС® Граут GP или РЕКС® Литой.

Применение строительного раствора и бетона

- В соответствии с характером работ и выбранной конси-стенцией укладка раствора на увлажнённые водой поверхности может быть произведена как традицион-ным способом (заливкой или с помощью шпателя и т.д.), так и при помощи бетононасоса.
- Для достижения оптимального расширяющегося действия РЕКС® Структолит раствор следует заливать как можно быстрее.
- Поверхности, остающиеся открытыми после укладки раствора, необходимо защитить от быстрого испарения воды, чтобы избежать образования поверхностных микротрещин.



- Накрыть поверхность влажной тканью или обрызгивать водой в течение первых дней схватывания.

8.4 Очистка оборудования и удаление брызг

Инструменты, используемые для приготовления и укладки строительных растворов и бетона при помощи РЕКС® Структолит, необходимо промыть водой до схватывания состава. После затвердевания раствора очистку можно производить только механическим путём.

9. Меры безопасности

РЕКС® Структолит содержит цемент, который при контакте с потом или другой телесной влагой вызывает щелочную или аллергическую реакции у людей, имеющих к этому предрасположенность. Используйте защитные очки и перчатки. При попадании состава на кожу или в глаза немедленно смыть его чистой водой. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу. При попадании в пищеварительный тракт следует выпить большое количество воды или молока и обязательно обратиться к врачу.

10. Технические данные

10.1 Физические характеристики РЕКС® Структолит

Наименование показателя	Результаты лабораторных испытаний	
	Строительный раствор/бетон*	Инъекционный раствор**
Прочность на сжатие, 1 сутки	≥18 МПа	≥30 МПа
Прочность на сжатие, 7 суток	≥42 МПа	≥65 МПа
Прочность на сжатие, 28 суток	≥62 МПа	≥80 МПа
Прочность на изгиб, 1 сутки	≥5 МПа	≥5 МПа
Прочность на изгиб, 7 суток	≥7 МПа	≥6 МПа
Прочность на изгиб, 28 суток	≥9 МПа	≥8 МПа
Удобоукладываемость смеси	160-180 мм	
Плотность	2,24 кг/л	2-2,1 кг/л
Расслоение (выделение цементного молока на поверхности)	отсутствует	
Подвижность смеси, измеренная по воронке Марша		30 сек
Расширение в пластичной фазе		≥0,3 %
Начало схватывания	<300 мин	<300 мин
Конец схватывания	<420 мин	<420 мин
Все данные имеют усредненные значения, полученные в лабораторных условиях. На практике температура, влажность, пористость основания могут влиять на приведенные данные.		
* По методике ГОСТ 30744-2001: 450 г РЕКС® Структолит + 1350 г полифракционного песка + 180 г воды.		
**При количестве воды 250 г на 1 кг РЕКС® Структолит		

10.2 Соотношение смеси для строительных растворов и бетона

Максимальный размер заполнителя, мм	5	5	15	15	25	25	30	30
Консистенция	пластичная	жидкая	пластичная	жидкая	пластичная	жидкая	пластичная	жидкая
РЕКС® Структолит, кг/м ³	500	500	400	400	350	350	300	300
Песок, кг/м ³	1596	1557	1032	1008	831	813	862	845
Мелкий гравий, кг/м ³	-	-	687	672	635	632	670	657
Гравий, кг/м ³	-	-	-	-	369	361	383	374
Вода, кг/м ³	205	220	190	205	170	185	160	175

10.3 Характеристика бетона, приготовленного при помощи РЕКС® Структолит в различных дозировках (350-550 кг/м³)

Расход РЕКС® Структолит, кг/м ³	Вода, кг/м ³	Соотношение вода/РЕКС® Структолит	Макс.объем, кг/м ³	Осадка, см	Прочность на сжатие при +20°C			
					1 сутки	2 суток	7 суток	28 суток
550	213	0,38	2424	21,5	39,9	51,6	61,2	78,7
500	213	0,42	2417	20,5	30,1	42,2	53,3	68,4
450	213	0,47	2409	22,5	25,7	36,8	48,3	61,6
400	211	0,53	2385	21,5	20,6	30,1	42,0	54,5
350	209	0,60	2357	21,5	15,3	24,0	34,2	45,7

ПРИМЕЧАНИЕ

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются как общие указания и требуют уточнения на практическом опыте. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, поскольку цели и условия их применения не находятся под контролем компании. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид упаковки, изображения, чертежи, техническое описание материала без предварительного предупреждения. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ТД РЕКС. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.

Производитель: ООО «СПС»,

249020, Калужская обл., Боровский р-н, Индустримальный парк «ВОРСИНО», д. Добринко, 2-й Восточный проезд, влад. 8
E-mail: info@spcmsk.com; Сайт: www.spcamsk.com



Сентябрь 2023

Официальный представитель: ООО «ТД РЕКС»

123308, Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 2, корпус 2, строение 1, офис 508

Телефон: +7(495) 231-35-19; +7(495) 647-14-79; +7(495) 740-12-09

E-mail: office@td-reks.ru; Сайт: www.reks.pro